



مادة: حفظ الأثار وصيانتها الفرقة الثالثة



قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم

تطبيقات الليزر في مجال حفظ الأثار وصيانتها (الجزء الثاني)

Laser applications in restoration of antiquities
“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”

إعداد

د/ وائل أبو الغيط

٢٠٢٠م

دراسة تجريبية لتقييم تأثير طرق التنظيف بالليزر للأعفان
والبقع الفطرية علي الأسطح الخشبية بواسطة تقنية
الإستطيفاف الإنهاري المستحث بالليزر

**Experimental study to evaluate laser
cleaning of molds and stains effectiveness
from wood surfaces by LIBS**

الهدف من الدراسة

يقدم هذا البحث دراسة تجريبية تركز علي أساس إزالة
النموات والبقع الفطرية من الأسطح الخشبية غير الملونة
باستخدام تقنيات الليزر. حيث أصبحت تقنيات الليزر من
أهم الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها المرمم.

ويعتبر التلف الميكروبيولوجي للمواد الأثرية العضوية من
أهم وأخطر المشاكل الشائعة، وخاصة إزالة البقع اللونية
الناجمة عن الصبغات الفطرية، والتي تعتبر حتى الآن من
المشاكل الصعبة الحل وخاصة في ترميم وصيانة المواد
الأثرية العضوية المسامية مثل الأخشاب.

● إن الاختيار المناسب لنوع أشعة الليزر المستخدمة وظروف التشغيل كذلك تعتبر من العوامل المتحكمة في نتائج عملية التنظيف، والتي تساهم أيضاً بشكل أساسي في تجنب الآثار الجانبية التي يمكن حدوثها أثناء عملية التنظيف للطبقات السطحية الأثرية المجاورة للتكلسات والأجسام الفطرية ونواتج التلف البيولوجي التي يجري معالجتها بالليزر.

● إن تقنية الإستطيف الإنهياري المستحث بواسطة الليزر LIBS هي تقنية تحليلية تمكن من التعرف على المكونات العنصرية للمواد اعتماداً على الخواص الذرية الطيفية المنبعثة من جزيئات البلازما الدقيقة الناتجة عن طريق تركيز شعاع من الليزر عالي الطاقة على المواد المراد دراستها. إن نجاح عملية التنظيف بالليزر مرتبط بشكل كبير بتقنية الإستطيف الإنهياري المستحث بالليزر LIBS، حيث أنه من المهم جداً عند تطبيق أي طريقة للتنظيف بتقنية الليزر، التحكم في زمن ومستوي هذه العملية الذي يجب التوقف عنده.

وفي هذه الورقة البحثية فقد تم إجراء مجموعة من تجارب واختبارات التعريض باستخدام شعاع الليزر من نوع ليزر YAG ذي الأطوال الموجية المختلفة التي تتراوح بين ١٠٦٤ نانوميتر والذي يطلق عليه the first harmonic وهو ليزر الـ IR الذي يعمل بطاقة ٣٠٠ مللي جول بمعدل أعلى من ٣٠ هيرتز،

كما استخدم ليزر الـ green ذي الطول الموجي ٥٣٢ نانوميتر بعد إضافة KTP crystal- potassium tri phosphate والذي يعطي شعاع الليزر الأخضر اللون ويسمي هذا النوع the second harmonic،
وإضافة أيضاً ليزر الـ UV ذي الطول الموجي ٣٥٥ نانوميتر مع DKDP crystal والذي يطلق عليه the third harmonic،
وليزر الـ UV ذي الطول الموجي ٢٦٦ نانوميتر بإضافة KDP crystal والذي يطلق عليه the fourth harmonic.

وقد تم اختيار أنسب طرق التشغيل للبقع والأجسام الفطرية المراد تنظيفها علي مجموعة مختلفة من العينات الخشبية، وقد تم تقييم النتائج بطرق الفحص والتحليل المناسبة بعد إجراء المعالجات.

المواد وطرق العمل:

١- تجهيز العينات الخشبية:

لقد تم تجهيز مجموعة من العينات الخشبية تم تقطيعها بأبعاد ٧ X ٢٠ مم في القطاع العرضي، ٧٠ مم في القطاع الطولي لأنواع مختلفة من الأخشاب طبقا لما ورد في المواصفة الأمريكية لاختبارات المواد ASTM D4445-09a وهي:

- خشب السويد (Scots Pine (*Pinus Sylvestris* L., Pinaceae)
- خشب العريزي (*Pitch Pine* (*Pinus rigida* Mill.))
- خشب الزان (*European beech* (*Fagus sylvatica* L., Fagaceae)

وقد تم تجفيف العينات بعد إعدادها في الفرن عند ١٠٥ م° لمدة ٢٤ ساعة ثم تعقيمها في الأوتوكلاف في صورة مجموعات عند ١٢١ م°، لمدة ٢٠ دقيقة، وبذلك أصبحت العينات معدة للاختبارات البيولوجية.

٢- الحصول على الفطريات: Fungal strains

- تم الحصول علي بعض أنواع الفطريات من بعض المسحات والعينات الأثرية، لبعض القطع الأثرية وهي:
- أ- بندقية يدوية التعمير خاصة بالخدوي إسماعيل (١٨٦٣ - ١٨٧٩م)، مصنوعة من دبشك خشبي وماسورة من الحديد، محفوظة بالمتحف الحربي القومي بالقلعة بالقاهرة.
- ب- سيف أثري من العصر العثماني (القرن ١٣هـ / ١٩م)، مصنوع من يد خشبية ونصل من الحديد، محفوظ بالقسم الإسلامي بالمتحف الحربي القومي بالقلعة بالقاهرة.

- *Alternaria alternata.*
- *Fusarium subglutinans.*
- *Chaetomium globosum.*
- *Aspergillus niger.*
- *Trichoderma viride.*

٣- التلقيح والتحصين :Inoculation, Incubation


يتم وضع من ٨ - ١٠ طبقات من ورق ماص أو ورق ترشيح في كل طبق من أطباق بترى، ثم تبلل الأورق بالماء حتى يتشبع الورق كله بالماء ونحصل على كمية زائدة في الأطباق، مع ملاحظة الضغط الخفيف على طبقات الورق لإخراج أى فقاعات هوائية قد توجد بينها، ثم نضع قضيب زجاجي على شكل حرف (U) قطره ٣مم أو شبكة من البولي إيثيلين Polyethylene mesh spacer على سطح الورق الماص المشبع بالماء في أطباق بترى التي سبق تعقيمها، وذلك كما جاء في المواصفة الأمريكية ASTM, D4445-09a.

وقد تم التلقيح بطريقة معلق الجراثيم spore suspension وفي ظروف جوية معقمة على الورق الماص مع السماح لكمية صغيرة من الجراثيم على الأقل بإصابة إحدى النهايات العرضية للعينات الخشبية، توضع الأطباق في أكياس من البولي إيثيلين لمنع الجفاف والاحتفاظ بالمحتوى الرطوبي وتحضن عند ٢٥.٠ م في الحضانة Incubator، مع ملاحظة إعادة ترطيب الوسائد الورقية أسفل العينات كل فترة طوال مدة التحضين بالماء المقطر المعقم للحفاظ على ظروف الرطوبة الملائمة للنمو الفطري، وقد تم التحضين لمدة ١٢ أسبوع.











A. alternata



Without Fungi

A. niger










Figure The schematic diagram of the Laser Induced Break-Down Spectroscopy; experimental arrangement used for identification elements of the colored glazes, and ceramic bodies of Mamluk and Ottoman ceramics.











A. alternata



Without Fungi




نتائج البحث

أظهرت نتائج التنظيف باستخدام اشعة الليزر التي تم تجربتها في هذا البحث كفاءة عالية في تنظيف البقع الفطرية المتكونة علي العينات الخشبية عند ظروف تشغيل جهاز الليزر ذي الضوء الأخضر بطول موجي ٥٣٢ نانوميتر بقوة ٤٠ملي جول ذي عدسة مركزة ٦مم عند ٥هيرتز بمعدل عشرة نبضات في الثانية ولمدة أربعة دقائق، والتي أعطت فاعلية في تنظيف وإزالة الميسليوم النامي والبقع الفطرية المتكونة، وقد تم تأكيد هذه النتائج من خلال الفحص والتصوير بالميكروسكوب الالكتروني الماسح، والتحليل العنصري بوحدة ال E.D.X وكذلك نتائج التحليل بال LIBS للعينات قبل وبعد المعالجات .

التوصيات


يوصي البحث المرممين والباحثين والمهتمين بالآثار بضرورة استخدام وتطوير تقنيات وأجهزة الليزر لخدمة مجال الترميم لما له من مميزات كبيرة في الحفاظ علي المقتنيات الأثرية المختلفة، والوصول بها لحالة من الثبات كأحد الوسائل الفيزيائية الهامه المستخدمة في ترميم وصيانة القطع الفنية الاثرية دون التأثير علي خواص المادة الاثرية.

Laser spectroscopy (LIBS) for analysis



Original

Lead white ($\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{PbCO}_3$)




Retouched

Titanium white (TiO_2)






Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)



Spectral information from *micro-plasma* generated when a *laser pulse* probes the sample/object surface



Characteristic Spectral Lines \Leftrightarrow Which elements?

Line Intensity \Leftrightarrow How much of each?

$$I_{\omega}^{ik} = N \frac{h\omega}{8\pi^2} \frac{g_i A_{ik} e^{-(E_i/k_e T_e)}}{Z(T_e)}$$





IESL-FORTH

Mobile LIBS (LRMH, V. Detalle)

At Saint-Savin-sur-Gartempe, France





IESL-FORTH

LMNTII : A portable LIBS instrument

At the Archaeological Museum of Ancient Corinth, Greece
(Frankish coins analysis, 09/2010)





Laser Ablation : A new cleaning method

Laser irradiation of solid surface



Light absorption → Material excitation

Laser wavelength – material absorptivity




Thermal / chemical / mechanical
breakdown

Laser pulsewidth (nanoseconds)



Material ejection / removal



Main question : What is “clean”?



dirty



clean



cleaner



cleanest



too clean?



